



SWISSMETHOD TECHNISCHE DATEN

SWISSMETOD Deckputz aussen

Produkte Beschreibung

Organisch gebundener Deckputz aussen, in Rillen- und Vollabriebstruktur.

- Hoch Wasser abweisend
- Schlagregendicht
- Wasserdampfdurchlässig
- Spannungsarm
- Gut haftend auf allen geeigneten Untergründen
- Strapazier- und reinigungsfähig
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Hoch alkaliabeständig
- Lösemittelfrei

Technische Angaben

Bindemittelbasis: weichmacherfreie Dispersion aus Vinylacetat und Ethylen

Zuschläge: Mineralische Füllstoffe, Titandioxid, örtliche Marmorsande und speziell abgestimmte Zusätze.

Lösemittelgehalt: 0 %

Verbrauch:
Rillenstruktur Körnung 1.5 mm ca. 2.2 kg/m²
Rillenstruktur Körnung 2.0 mm ca. 2.8 kg/m²
Rillenstruktur Körnung 3.0 mm ca. 4.0 kg/m²
Rillenstruktur Körnung 5.0 mm ca. 4.5 kg/m²

Vollabrieb Körnung 1.0 mm ca. 1.7 kg/m²
Vollabrieb Körnung 1.5 mm ca. 2.3 kg/m²
Vollabrieb Körnung 2.0 mm ca. 2.9 kg/m²
Vollabrieb Körnung 3.0 mm ca. 4.1 kg/m²
Vollabrieb Körnung 5.0 mm ca. 5.9 kg/m²

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich lediglich um Erfahrungswerte.

Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Messwerte: Spez. Gewicht ca. 1.88 kg/l
Festkörper ca. 86 %
Sd-Wert (2 mm) ca. 0,26 m
Giftklasse: Giftklasse frei

RID/ADR: Kein Gefahrgut
Entsorgung: Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.



SWISSMETHOD TECHNISCHE DATEN

SWISSMETHODE Deckputz innen

Lieferform	Einwegeimer à 25 kg
Farbton	Naturweiss oder eingetönt nach Farbkarte oder nach Muster.
Lagerung	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
Verarbeitung	
Untergrund:	Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Neuputze müssen ausreichend karbonatisiert und genügend hart sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche sind zu entfernen, bzw. Abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu festigen.
Grundierung:	Grundputze und normalsaugende Untergründe: SWISSMETHOD Voranstrich (bis max. 15% mit Wasser verdünnbar?)
Ausführung:	SWISSMETHOD Deckputz innen (Vollabrieb und Rillenstruktur) mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit Reibscheibe strukturieren. Es ist empfehlenswert, das Material vor der Verarbeitung aufzurühren (niedertourig). Eine den Verarbeitungsbedingungen angepasste Viskosität kann durch Zugabe von wenig sauberem Wasser erreicht werden.
Bedingungen:	Temperaturbereich: + 5° bis + 30° C Frische Verputzschicht vor Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.
Besonderes:	Keine Fremdzusätze beifügen. Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung.